

• 05_2384

Werkstoff-Nr.	3.2384
Streckgrenze Tensile elastic limit	90 N/mm ²
Zugfestigkeit Tensile strength	290 N/mm ²
Dehnung Expansion	8 %

Si	6,70 – 7,30 %
Mn	0,09 %
Zn	< 0,10 %
Ti	< 0,15 %
Fe	0,14 %
Mg	0,50 – 0,60 %
Al	Rest

AlSi7Mg0,6 Legierung zum Laserschweißen von Al-Legierungen. Sehr gute Fließeigenschaften.

AlSi7Mg0,6 material for laser welding of Al-alloys. Good flow properties.

Für Grundwerkstoffe For base materials	Al-Legierungen Al-alloys
--	-----------------------------